

Revideringsförslag avseende JIM, JIMT i TRV AMA Anl 10 2011-03-31

Enligt samråd vid Tankgruppsmöte 2011-03-31

Tabell DCC/3. Stenstorlek vid utförande av JIM, JIMT

Ojämnhet, mm	Stenstorlek mm		
	Lager 1	Lager 2 (Kilsten)	Tätning
15-30	8/16	-	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
15-45	8/22	-	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
15-45	8/22	4-8	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
25-45	16/22	8/11	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
40-75	16/32	8/11	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
Alt	8/32	-	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8
> 70-135	32/63	16/22	2/4, 2/6, 2/8 eller 4/8

Kommentar [KL1]: Nuvarande fraktioner bibehålls.enl samråd 31/1.

Vid större ojämnheter än 135 mm ska justering göras i två omgångar med ledning av tabell DCC/3. Undre justeringslager ska utföras som JIM för ofrafikerat lager enligt TRV KB Bitumenbundna lager.

Undre justeringslager kan även utföras med obundet bärlager.

Kommentar [KL2]: Lagt till 31/1 – Inskjuten text

Övre justeringslager samt justeringslager som trafikeras utförs som JIM för trafikerat lager alternativt som JIMT för att erhålla en tätare och mer beständig beläggning. Ballastkrav för grovfraktion och kilsten ska väljas för tillfälligt trafikerat lager enligt typblad i TRV KB Bitumenbundna lager.

Kommentar [KL3]: Infogat förtydligande texter.

Kommentar [KL4]: Ändrat 31/1

Bindemedel/Utförande

Efter Före kilning ska makadamlagret indränkas med bitumenemulsion C 67 B 3 baserat på bitumen 160/220 eller 330/430 alternativt bitumenlösning Fm 4 B 2. Bitumenemulsion ska prioriteras av miljöskäl. Alternativt kan bitumen V 12000 användas. Bindemedelsmängd ska vara enligt typblad i TRV KB Bitumenbundna lager. Vidhäftningsmedel ska tillsättas bitumenlösning.

Kommentar [KL5]: Ändrat 31/1

Kommentar [KL6]: Gäller detta vid IMT, JIMT?

Kommentar [KL7]: Ändrat

Efterarbeten

Vid utförande av IMT, JIMT ska ytan mellan bindemedelsspridningarna göras smetfri klibbfri genom spridning av ballast motsvarande lager 2 (kilsten) med fraktion enligt tabell DCC/23 och vältas.

Kommentar [KL8]: Borttaget 31/1

Kommentar [KL9]: Infogat

Kommentar [KL10]: Ändrat 31/1

Kommentar [KL11]: Infogat

Kommentar [KL12]: Rättat 31/1

Efter sista bindemedelsspridningen ska ytan tätas med krossmaterial enligt tabell DCC/23 (Tätning) och vältas med en överfart.

Kommentar [KL13]: Infogat

Kommentar [KL14]: Infogat

Kommentar [KL15]: Ändrat 31/1

Kommentar [KL16]: Borttaget 31/1