

Revidering i SBV

82.55	Försegling
Standardkrav	Vägbanan ska vara fri från öppna och krackelerade ytor.
82.551	Försegling: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag
Arbete	Entreprenören ska inventera och dokumentera sträckor som är i behov av försegling samt lämna åtgärdsförslag till beställaren. Beställaren beslutar vilka delar av vägnätet som ska inventeras.
82.553	Försegling
Arbete	Fläckvis försegling ska utföras så att öppna och krackelerade ytor tätas. Stenmaterial till pågrus ska vara fraktion 2/4 eller 2/5 mm enligt SS-EN 13043. Krav på kornstorleksfördelning enligt G_C 85/20. Bindemedel ska väljas enligt specifikationerna i Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 så att aktuella krav uppfylls. Arbetsrecept ska omfatta följande uppgifter: - Pågrusmängd - Siktningskurva för pågrus - Bindemedelsmängd - Bindemedelstyp. Underlaget ska göras rent före försegling. Underlaget får vara fuktigt, men fritt vatten får inte förekomma. Underlagets yttemperatur ska vara minst 5° C. Sprickor och hål ska lagas före åtgärd. Bindemedlet ska spridas med rampspridare i så stor mängd att underlagets porer blir väl fyllda. Bitumenemulsion ska användas vid försegling och spridningstemperatur ska vara 50–80°C. Pågruset ska spridas med pågrusspridare så att ytan täcks helt. Stenmaterial ska vara jämt fördelat utan ansamlingar. Stenmaterialet får inte damma eller orsaka stenskott. Vid försegling används: - Stenmaterial 2/4 vid hastighet högre än 70 km/tim - Stenmaterial 2/5, vid hastighet 70 km/tim eller lägre. Vältning ska utföras omedelbart efter spridning av pågrus. Vägbanan ska efter åtgärd uppfylla kraven på friktion enligt Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529 kapitel 10.1.1. Mätning utförs på beställarens anmodan. Arbetena ska vara färdigställda senast den 31/8. Skyddsklassade vägar ska hastighetsbegränsas till 50 km/tim tills vägbanan är fri från löst material.